

TM-60

相当规格

AWS A5.18 ER80S-G
GB/T 8110 G 55A 3 C1/M21 S4M31T
EN ISO -

特性与用途 |

适应于550MPa级高强度钢焊接。具有较广的电流适应范围及稳定的电弧特性。
常用于桥梁、建筑、压力容器等焊接场合。

注意事项 |

- 1、采用CO₂为保护气体纯度须在99.8%以上。
- 2、焊接前将焊接部位的油污、锈蚀等污物确实清理干净，以免影响焊接质量。
- 3、控制气体流量约20-25L/min。
- 4、控制焊丝的伸出长度约在15-25mm之间。
- 5、亦可用于混合气，但须注意气体纯度及混合比。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Mo	Ti	Cu
AWS标准	-	-	-	-	-	-	-	-
GB/T标准	0.12	1.20-1.90	0.40-0.80	0.025	0.025	0.20-0.50	0.20	0.50
例 值	0.081	1.44	0.61	0.023	0.011	0.37	0.08	0.21

熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值 J
AWS标准	-	≥550	-	-
GB/T标准	≥470	≥550	17	-30°C/27
例 值	540	600	26	-30°C/70

适用焊接位置



推荐焊接参数:DCEP(DC+)

线径(mm)	0.8	1.0	1.2	1.6
电流范围(A)	60-160	80-230	120-300	225-450
电压范围(V)	18-24	18-30	18-32	28-38