

TR-717

药皮类型: 低氢型

相当规格

AWS	A5.5 E9015-B91
GB/T	5118 E6215-9C1MV
EN ISO	3580-A E(CrMo91) B 4 2 3580-B E6215-9C1MV

特性与用途 |

低氢型含9%Cr-1%Mo-0.8%Ni-V的贝氏体—马氏体热强钢手焊条。在550℃-650℃高温下使用具有优异的抗蠕变特性,更适合直流焊接。

适用于工作温度在550℃-650℃的Cr9MoNiV (如P91或T91)热强钢,如主蒸汽管道和过热蒸汽管道。

注意事项 |

- 1、焊接前焊条要先经350~400℃烘干60分钟。
- 2、焊接前母材先预热至350-400℃,焊接后进行730-750℃热处理。
- 3、电弧宜短,建议采用后退前进法焊接,以避免起弧处发生气孔。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Cu	Al	Nb	N
AWS标准	0.08-0.13	1.20	0.30	0.01	0.01	8.0-10.5	0.85-1.20	0.80	0.15-0.30	0.25	0.04	0.02-0.10	0.02-0.07
GB/T标准	0.08-0.13	1.25	0.30	0.01	0.01	8.0-10.5	0.85-1.20	1.0	0.15-0.30	0.25	0.04	0.02-0.10	0.02-0.07
例 值	0.084	0.58	0.20	0.009	0.008	9.53	1.16	0.70	0.20	0.01	0.01	0.04	0.05

熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	PWHT
AWS标准	≥530	≥620	≥17	760±15℃*2h
GB/T标准	≥530	≥620	≥15	760±15℃*2h
例 值	600	735	20	760±15℃*2h

适用焊接位置



推荐焊接参数:DCEP

直径及长度(mm)		3.2X350	4.0X400	5.0X400
电流范围 (A)	平焊	90-140	140-190	190-240
	立、仰焊	80-120	120-160	-