

TWE-811Ni2

相当规格

AWS	A5.29 E81T1-Ni2C A5.29M E551T1-Ni2C
GB/T	10045 T55 4 T1-1 C1 A-N5
EN ISO	17632-A-T46 4 2Ni P C1 1 17632-B-T55 4 T1-1 C1 A-N5

特性与用途 |

TWE-811Ni2为金红石型低合金高强度钢药芯焊丝。适合全位置焊接, 操作工艺性佳, 焊接飞溅和烟尘量少, 电弧稳定, 焊缝成型美观。

适用于储槽、钢构、造船、铁路车辆、土建设备及管路中低合金高强度钢的焊接。

注意事项 |

- 1、采用CO₂为保护气体纯度须在99.8%以上。
- 2、多道焊接时须控制热输入量及道间温度, 以确保获得良好而稳定的冲击韧性值。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Ni
AWS标准	0.12	1.50	0.80	0.030	0.030	1.75-2.75
GB/T标准	0.12	1.75	0.80	0.030	0.030	1.75-2.75
例 值	0.033	1.03	0.37	0.016	0.012	2.40

熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值 J	PWHT
AWS标准	≥470	550-690	≥19	≥27/-50°C	AW
GB/T标准	≥460	550-740	≥17	≥27/-40°C	AW
例 值	550	630	24	86/-40°C	AW

适用焊接位置



推荐焊接参数:DCEP

线径(mm)		1.2	1.4	1.6
电流范围 (A)	平、横焊	180-300	-	-
	立、仰焊	140-240	-	-
电压范围 (V)	平、横焊	24-32	-	-
	立、仰焊	22-27	-	-