

TS-316

药皮类型: 钛钙型

相当规格

AWS	A5.4 E316-16
GB/T	983 E316-16
EN ISO	3581-A E (19 12 2) R 1 2 3581-B ES316-16

特性与用途 |

熔敷金属是含18Cr-12Ni-2Mo的稳定性奥氏体组织,焊条作业性和焊缝机械性能皆优,因含Mo对于醋酸、亚硫酸、磷酸及盐类的耐蚀性和高温抗裂性特别好。
适合化学工业、动力工程构件使用,如AISI 316、SUS 316等钢材焊接。

注意事项 |

请参照第3页焊接工艺注意事项之不锈钢用手焊条焊接工艺注意事项。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
AWS标准	0.08	0.5-2.5	1.00	0.04	0.03	17.0-20.0	11.0-14.0	2.0-3.0	0.75
GB/T标准	0.08	0.5-2.5	1.00	0.04	0.03	17.0-20.0	11.0-14.0	2.0-3.0	0.75
例 值	0.043	0.93	0.60	0.020	0.009	18.4	11.6	2.30	0.023

熔敷金属机械性能

	抗拉强度 MPa	延伸率 %
AWS标准	≥520	≥30
GB/T标准	≥520	≥25
例 值	568	44

适用焊接位置



推荐焊接参数:AC或DCEP(DC+)

直径及长度(mm)		2.6X300	3.2X350	4.0X350	5.0X350
电流范围 (A)	平焊	50-85	80-120	100-150	140-180
	立、仰焊	45-80	70-110	90-135	-