

TGS-317L

相当规格

AWS A5.9 ER317L
GB/T 29713 S317L
EN ISO -
YB/T 5092 H022Cr19Ni14Mo3

特性与用途 |

由于其熔敷金属含碳低且含Mo较高,故对于防止晶间腐蚀极有效。结构焊后可免热处理,且高温时强度较高。适于重要化学容器的焊接,尤其对于焊接要求耐硫酸、亚硫酸及有机酸腐蚀的容器效果优异。

注意事项 |

- 1、保护气体采用100% Ar,纯度需大于99.997%。
- 2、焊前必须对工件表面清除铁锈、油污、水分等杂质。
- 3、气体流量控制要适当,通常焊接电流在100-200A时,气体流量约7-12L/min;200-300A时,气体流量约12-15L/min。
- 4、适当选择集气瓷杯及控制钨电极的恰当伸出长度。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
AWS标准	0.03	1.0-2.5	0.30-0.65	0.03	0.03	18.5-20.5	13.0-15.0	3.0-4.0	0.75
YB/T标准	0.03	1.0-2.5	0.30-0.65	0.03	0.03	18.5-20.5	13.0-15.0	3.0-4.0	0.75
例 值	0.024	1.84	0.39	0.024	0.005	18.7	13.5	3.1	0.015

熔敷金属机械性能

	抗拉强度 MPa	延伸率 %
AWS标准	-	-
YB/T标准	-	-
例 值	610	42

适用焊接位置



焊接电流极性:DCEN(DC-)